

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Art. Nr. 21400 + spalvos numeris

Techninių duomenų lapas

puslapis 1 / 2

mipa
Professional Coating Systems

Paskirtis

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“ – tai aukštos kokybės standartinių RAL spalvų akriliniai dažai. Užtikrina RAL spalvų atitikimą atliekant dažymo ir pataisymo darbus. Ypač tinka mašinoms, mašinų dalims, įrankiams, transporto priemonėms ir kt. atnaujinti.

Apdorojimo instrukcijos



Pagrindai

Pilnai sukietėję ir nušlifuoti seni dažai, gerai išdžiūvę Mipa 1K ir 2K užpildai.

Išankstinis apdorojimas / valymas

Iš anksto nuvalykite su Mipa Silikonentferner.
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Pagrindo paruošimas“.

Charakteristikos

Greitai džiūstantys
Puikiai dengia
Atsparus šviesai ir negelsta
Didelis paviršiaus kietumas
Atsparus įbrėžimams ir smūgiams
Labai pigmentuotas, grynas 1K akrilas

Spalvos / blizgesio lygis įvairios RAL spalvos (žr. katalogą Mipa Aerosoliai) / blizgus




Paruošimas

Prieš naudojimą stipriai purtykite skardinę 1-2 minutes!



Naudojimas

Užpurškite bandymui – purškimo atstumas apytiksl. 20-30 cm
2 - 3 sluoksniai, sausos plėvelės storis: 40 - 50 µm



Flash-off laikas

3-5 min tarp sluoksnių



Po naudojimo

Po naudojimo apverskite skardinę dugnu į viršų ir purškite, kol vožtuvas bus švarus, taip išvengsite vožtuvo užsikimšimo.

Versija: LT 0322

Šis techninių duomenų lapas pateikiamas tik informaciniais tikslais! Remiantis mūsų turima informacija, visi duomenys ir rekomendacijos atitinka technikos lygį ir yra pagrįsti ilgamete mūsų gaminių gamybos patirtimi. Jie neatleidžia vartotojo nuo pareigos profesionaliai ir savo atsakomybe patikrinti mūsų gaminių tinkamumą numatytam tikslui vyraujančiomis sąlygomis. Būtina laikytis saugos duomenų lapų ir įspėjimų ant pakuotės. Mes pasiliekaime teisę keisti ir papildyti informacijos turinį bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo atnaujinti.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“


Art. Nr. 21400 + spalvos numeris

Techninių duomenų lapas

mipa

Professional Coating Systems

puslapis 2 / 2



Džiūvimo laikas 20 °C

Dulkės nelimpa po apytiksl.	5 - 10 min
Galima liesti po apytiksl.	20 - 30 min
Paruošta surinkimui po apytiksl.	12 h

Apdoravimo sąlygos

Nuo +10 °C ir iki 80 % santykinės oro drėgmės. Užtikrinkite tinkamą oro ventilaciją.

Sandėliavimas

Galima laikyti 2 metus vėsioje ir sausoje vietoje.

LOJ reguliavimas

ES ribinė vertė šiam produktui (kat. B/e): 840 g/l
Šiame gaminyje yra maks. 700 g/l LOJ.

Saugumo informacija

Žiūrėti saugos duomenų lapą

Pagrindo paruošimas:

Pašalinkite senas dangas arba gruntus, kurie nesukietėjo arba nėra tvirti.

Nenaudoti ant termoplastinių pagrindų.

Nepažeisti, tvarkingi seni dažai, gamykliniai dažai:

1. Nuvalykite su Mipa Silikonentferner.
2. Tuomet šlifukite su P 400 - 500.
3. Po to nuriebalinkite su Mipa Silikonentferner.

Katodinis e-dangos / parduotuvės gruntas:

1. Nuvalykite su Mipa Silikonentferner.
2. Tuomet šlifukite naudodami MP Softpad Superfine arba P 400–500.
3. Po to nuriebalinkite su Mipa Silikonentferner.

Versija: LT 0322

Šis techninių duomenų lapas pateikiamas tik informaciniais tikslais! Remiantis mūsų turima informacija, visi duomenys ir rekomendacijos atitinka technikos lygį ir yra pagrįsti ilgamete mūsų gaminių gamybos patirtimi. Jie neatleidžia vartotojo nuo pareigos profesionaliai ir savo atsakomybe patikrinti mūsų gaminių tinkamumą numatytam tikslui vyraujančiomis sąlygomis. Būtina laikytis saugos duomenų lapų ir įspėjimų ant pakuotės. Mes pasiliekiame teisę keisti ir papildyti informacijos turinį bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo atnaujinti.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com