


SOLL ULTRA GLAZE
Savaime išsilyginantis glaistas**PRODUKTO APRAŠYMAS**

Skystas 2K poliesterinis smulkus glaistas su sumažintu savituoju svoriu, skirtas užpildyti mažas poras ar išlyginti smulkius nelygumus. Išdžiūvęs SOLL ULTRA GLAZE suformuoja lygią, blizgią ir vientisą dangą, pasižyminčią puikiu šlifuojamumu ir dideliu užpildymo pajėgumu. Puikiai sukimba su geležimi, plienu, aliuminiu, cinkuotais paviršiais, stiklo pluoštu (GRP) ir mediena.

SPALVA

Žalia

MAIŠYMO SANTYKIS**PAGAL SVORĮ****PRODUKTAS**Glaistas
Kietiklis P**DALIŲ**100
2**PANAUDOJIMO LAIKAS** (Mišinio panaudojimas sumaišius glaistą su kietikliu)

3 – 4 min su kietikliu P, esant 20 °C temperatūrai

DŽIŪVIMO LAIKAS**OBJEKTO TEMPERATŪRA**20 °C
60 °C
IR (atstumas apie 80 cm ir ne daugiau kaip 80 °C)**ŠLIFUOJAMAS**15 – 20 min
5 – 10 min
4 – 5 min**SANDĖLIAVIMAS**

Tinkamumo laikas: 12 mėnesių

LOJ REGLAMENTAS

Šio produkto ES ribinė vertė (B/b kategorija): 250 g/l. Šiame produkte yra ne daugiau kaip 25 g/l LOJ.

APDIRBIMO SĄLYGOS

Nuo +10 °C iki 80 % santykinės oro drėgmės. Užtikrinkite pakankamą oro ventiliaciją. Poliesterinis glaistas nebekietėja, jei temperatūra nukrenta žemiau +10 °C.

APDIRBIMO INSTRUKCIJOS

Paviršius turi būti švarus, sausas ir nuriebalintas. Lengvai pašlifaukite paviršius. Pašalinkite nesukietėjusius senus dažų ir grunto sluoksnius. Nenaudokite ant termoplastinių ar rūgštinių produktų (rūgštinių gruntų). Kruopščiai sumaišykite glaistą su kietikliu. Nenaudokite daugiau nei 3 % kietiklio P! Per mažas arba per didelis kietiklio kiekis gali sukelti dėmes viršutiniame dažų sluoksnyje. Prieš kiekvieną operaciją visą dažomą paviršius nuvalykite ir nuriebalinkite su SOLL Silicon Remover. Pažeistas, surūdijusias vietas nuvalykite iki pliko metalo ir sausai šlifaukite su P80/150 švitrinio popieriumi. Išdžiūvus, sausai šlifaukite su P150/240 popieriumi. Visą paviršius šlifaukite sausu būdu su P240/360 švitrinio popieriumi iki matinės dangos prieš tepant glaistą. Atliekant glaistymo darbus ant spalvotųjų metalų (pvz., aliuminio, cinkuotų paviršių), siekiant užtikrinti geresnį sukibimą, galima gruntuoti SOLL EP Epoxy Primer gruntu prieš glaistymą. Negalima dengti dažais neizoliavus paviršiaus 1K arba 2K užpildančiu gruntu. Norint pagerinti antikorozinę apsaugą, pvz., restauruojant senovinius automobilius, gruntavimui naudokite SOLL EP Epoxy Primer. Glaistą galima tik sausai šlifuoti.

PASTABA

Nenaudokite produkto, kol nebus perskaitytos ir suprastos Medžiagos saugos duomenų lapo (MSDS) nuostatos. Pagal galiojančius reikalavimus visi darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su medžiagomis, su kuriomis jie kontaktuoja, remiantis atitinkamais saugos duomenų lapais.