


SOLL ULTRA
Palengvintas glaistas**PRODUKTO APRAŠYMAS**

Savaime išsilyginantis 2K poliesterinis lengvas glaistas, pasižymintis mažu klampumu, skirtas įlenkimams ir nelygumams automobilių remonto metu išlyginti. SOLL ULTRA glaistas išsiskiria itin lygiu, be porų paviršiumi, todėl dažnai nereikia naudoti smulkaus glaisto. SOLL ULTRA galima šlifuoti grūbiu abrazyvu jau po trumpo džiūvimo laiko. Puikiai sukimba su geležimi, plienu, aliuminiu, cinkuotais paviršiais, stiklo pluoštu (GRP) ir mediena. Glaistas nesusėda.

SPALVA

Žalias

MAIŠYMO SANTYKIS**PAGAL SVORĮ****PRODUKTAS**Glaistas
Kietiklis P**DALIŲ**100
2**PANAUDOJIMO LAIKAS** (Mišinio panaudojimas sumaišius glaistą su kietikliu)

3 – 4 min su kietikliu P, esant 20 °C temperatūrai

DŽIŪVIMO LAIKAS**OBJEKTO TEMPERATŪRA**20 °C
60 °C
IR (atstumas apie 80 cm ir ne daugiau kaip 80 °C)**ŠLIFUOJAMAS**15 – 20 min
5 – 10 min
4 – 5 min**SANDĖLIAVIMAS**

Tinkamumo laikas: 12 mėnesių

LOJ REGLAMENTAS

Šio produkto ES ribinė vertė (B/b kategorija): 250 g/l. Šiame produkte yra ne daugiau kaip 25 g/l LOJ.

APDIRBIMO SĄLYGOS

Nuo +10 °C iki 80 % santykinės oro drėgmės. Užtikrinkite pakankamą oro ventilaciją. Poliesterinis glaistas nebekietėja, jei temperatūra nukrenta žemiau +10 °C.

APDOROJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršius turi būti švarus, sausas ir nuriebalintas. Lengvai pašlifuokite paviršius. Pašalinkite nesukietėjusius senus dažų ir grunto sluoksnius. Nenaudokite ant termoplastinių ar rūgštinių produktų (rūgštinių gruntų). Kruopščiai sumaišykite glaistą su kietikliu. Nenaudokite daugiau nei 3 % kietiklio P! Per mažas arba per didelis kietiklio kiekis gali sukelti dėmes viršutiniame dažų sluoksnyje. Prieš kiekvieną operaciją visą dažomą paviršių nuvalykite ir nuriebalinkite su SOLL Silicon Remover. Pažeistas, surūdijusias vietas nuvalykite iki pliko metalo ir sausiai šlifuokite su P80/150 švitriniu popieriumi. Išdžiūvus, sausiai šlifuokite su P150/240 popieriumi. Visą paviršių šlifuokite sausuoju būdu su P240/360 švitriniu popieriumi iki matinės dangos prieš tepant glaistą. Atliekant glaistymo darbus ant spalvotųjų metalų (pvz., aliuminio, cinkuotų paviršių), siekiant užtikrinti geresnę sukibimą, galima gruntuoti SOLL EP Epoxy Primer gruntu prieš glaistymą. Negalima dengti dažais neizoliavus paviršiaus 1K arba 2K užpildančiu gruntu. Norint pagerinti antikorozinę apsaugą, pvz., restauruojant senovinius automobilius, gruntavimui naudokite SOLL EP Epoxy Primer. Glaistą galima tik sausiai šlifuoti.

PASTABA

Nenaudokite produkto, kol nebus perskaitytos ir suprastos Medžiagos saugos duomenų lapo (MSDS) nuostatos. Pagal galiojančius reikalavimus visi darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su medžiagomis, su kuriomis jie kontaktuoja, remiantis atitinkamais saugos duomenų lapais.