

# SIŪLŲ HERMETIKAS SOLL ST

## Informacija apie produktą

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkto aprašymas:</b>                                 | SOLL ST yra greitai džiustantis teptuku tepamas siūlių hermetikas, pagamintas tirpiklių pagrindu. Naudojamas automobiliams remontuoti. Skirtas suvirinimo siūlėms, sujungimams ir metalinėms dalims (rėmams, ratų arkoms, kapoto dangčiui, bagažinėms) padengti. Hermetikas yra tiksotropinis, nenubėga nuo vertikalių paviršių bei tepant nepalieka dryžių. Išdžiūvęs išlieka elastingas, uždažomas. Puikiai sukimba su dažytu ir nedažytu metalu.  |
| <b>Cheminės ir fizinės savybės:</b>                        |  |
| <b>Pagrindas:</b>  | Sintetinis kaučiukas, dervos, tirpiklis ir neorganiai užpildai   |
| <b>Forma:</b>  | Tiksotropinė pasta   |
| <b>Spalva:</b>   | Pilka  |
| <b>Klumpumas esant 25°C:</b>                               | 250 000 – 350 000 cps  |
| <b>Kietųjų dalelių kiekis (1 val. esant 110 °C):</b>       | 70 ± 2 %   |
| <b>Plėvelės susiformavimo laikas (25 °C, drėgmė 55 %):</b> | 3 - 4 min  |
| <b>Specifinis svoris:</b>                                  | 1,20 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>Pilnas išdžiūvimas (25 °C, drėgmė 55 %):</b>            | 24 val. (storis 1 mm)  |
| <b>Dažymas (25 °C, drėgmė 55 %):</b>                       | po 24 val. (kai visiškai išdžiūsta)  |
| <b>Naudojimo temperatūra:</b>                              | +5°C to +35°C  |
| <b>Taikymas ir naudojimas:</b>                             | SOLL ST turi būti naudojamas ant švaraus paviršiaus. Metalinius paviršius padengti antikoroziniu gruntu, leisti išdžiūti ir tada naudoti hermetiką. Jei reikia, prieš susiformuojant plėvelei, galima nušlifuoti.  |
| <b>Pakuotė:</b>  | 0,850 kg   |
| <b>Saugojimas ir galiojimo laikas:</b>                     | SOLL ST laikyti originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje sausoje vietoje, esant temperatūrai nuo +15 ° C iki +30 ° C. Galiojimo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.  |
| <b>Pastabos:</b>   | <p>Pateikta informacija bei mūsų techniniai nurodymai (tiek žodiniai, tiek raštiški arba atsiradę dėl bandymų), ypač tie, kurie susiję su mūsų produktų pritaikymu ir naudojimu, atitinka mūsų žinias ir patirtį, tačiau jie nėra mūsų garantas dėl galutinių rezultatų ir mes neatsakome už jokus iš to kylančius juridinius santykius.</p> <p>Iš esmės, atsižvelgiant į medžiagų įvairovę, priežiūros ir laikymo sąlygas bei gamybos ir utilizavimo sąlygas, vartotojas ryšium su konkrečiomis naudojimo aplinkybėmis, visada saugumo sumetimais privalo patikrinti visą aukščiau pateiktą informaciją ir instrukcijas. Joks šiame leidinyje pateiktas teiginys neturi būti laikomas leidimu ar užuomina į trečiųjų šalių bet kokių gamybinės nuosavybės teisių pažeidimą.</p> |